

## STUCCO VENEZIANO

### Fiche Technique et Environnementale

**NOM:**  
**GROUPE:**  
**UTILISATION**

**STUCCO VENEZIANO**  
revêtement minéral pour l'intérieur revêtements très respirant avec un effet brillant jusqu'au miroir, pour la décoration intérieure

### CARACTERISTIQUES

**poids spécifique:** 1.700 ± 30 gr/LT. à 25°C  
**viscosité:** = = =  
**rendement:** 7 - 8 m<sup>2</sup> / LT. deux couches sur un support lisse (peut varier en fonction de la rugosité, de la porosité, de l'absorption du support et de la méthode d'application)  
**effet esthétique :** brillant  
**couleurs:** Selon le catalogue  
**emballage:** LT. 1 - LT. 4 – LT. 12 -  
**en surface:** 3-4 heures à 20°C  
**2ème couche:** 24 heures à 20°C  
**en profondeur:** 28 heures à 20° C

### SECHAGE:

### CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Après durcissement complet, on obtient un film respirant offrant une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion normale

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
EMISSION DE SUBSTANCES POLLUANTES À L'INTÉRIEUR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Directive 2004-42-CE	max 26 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

### PREPARATION DU SUPPORT

**Supports neufs:** bien mastiquer les surfaces aux endroits voulus avec un enduit approprié. Après séchage, poncer et appliquer une couche de PRIMER dilué à 15 - 20% avec de l'eau. Au bout de 4 heures à 20 C environ, appliquer Stucco Veneziano .

**Supports anciens:** éliminer les vieilles peintures mal fixées ou qui s'effritent et laver avec du savon approprié. Appliquer ensuite une couche de Primer dilué à 50% avec de l'eau, qui fera office de fixateur. Au bout d'environ 4 heures à 20 C, appliquer une deuxième couche de Primer dilué à 20 - 30% avec de l'eau.

Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s'effritent pas, appliquer une couche de Primer dilué à 20 - 30% avec de l'eau. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer Stucco Veneziano .

**dilution :** prêt à l'usage

**PREPARATION**  
**DU PRODUIT:**

**système:** taloche en acier inoxydable

**nombre de couches:** 2 - 3

**Température d'application:** supérieure à + 10 ° C et inférieure à + 30 ° C.

**Conservation:** dans un récipient bien fermé, même après utilisation, à des températures supérieures à + 10 ° C et inférieures à + 30 ° C.

**Stabilité:** environ 2 ans dans des emballages bien fermés et jamais ouverts.

**NOTES:**

Mélangez très bien avant utilisation. Lavez les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon .