



## SABIOSO

### Fiche Technique

**NOM:**  
**GROUPE:**  
**UTILISATION:**  
**CARACTERISTIQUES:**

#### **SABIOSO**

peinture effet luminescente  
 revêtement pour l'intérieur à l'eau.

**poinds spécifique:** 1.380 ± 30 gr/LT à 25°C  
**viscosité:** 4000 cps  
**rendement:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/LT (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

**effet esthétique:** opalescent semi brillant  
**couleurs:** couleurs selon le catalogue

**emballage:** LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

**en surface:** 1 heure à 20°C

**2ème couche:** 3 - 4 heures à 20°C

**en profondeur:** 24 heures à 20°C

#### **SECHAGE:**

#### **CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:**

Peinture à l'eau pour l'intérieur avec des reflets luminescents sable. Sabulador Lux est un produit d'une excellente qualité car il est transpirant et pas besoin de l'enlever pour de successives applications de peintures à l'eau. Il est lavable avec de l'eau et de commun détergents après 15 jours de son application.

#### **PERFORMANCE ENVIROMENTALE**

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
EMISSION DE SUBSTANCES POLLUANTES À L'INTÉRIEUR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F*****	
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Direttive 2004-42-CE	max 4,8 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

#### **PREPARATION DU SUPPORT:**

Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec du savon Approprié. Ensuite mastiquer là où cela est nécessaire et, après le séchage, poncer pour avoir une surface bien lisse, Après appliquer comme fixative une couche de fixateur dilué à 50% avec de l'eau et après environs 4 heures à 20àC étaler une deuxième couche de fixateur dilué à 15-20% avec de l'eau. Si au contraire les surfaces sont bien solides, lisses qui ne s'effritent pas ou nouvelles poncer seulement où nécessaire pour rendre lisse la surface.

**PREPARATION  
DU PRODUIT:  
APPLICATION:**

Appliquer ensuite une seule couche de fixateur dilué avec 15-20% d'eau. fixateur s'applique au rouleau e laine ou par pulvérisation avec des passages croisés pour avoir une couverture meilleure.

Au bout de 4 heures à 20°C appliquer SABIA Lux .

**dilution:** prêt à l'usage

**système:** à la brosse

**nombre de couche:** 1 - 2

**Attention : Avant application, regardez attentivement le vidéo tutorial.**

**Température d'application:** entre +10°C et +30 C.

**Conservation:** en boîte bien fermée, aussi après l'usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

**Stabilité:** 2 ans environ

**NOTES:**

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec de l'eau et du savon.