VERONA

Fiche technique

NOM: **VERONA**

GROUPE: Revêtement décoratif à l'eau formulé avec des résines de nouvelle conception et des pigments nacrés qui donne d'une façon élégante l'effet de la soie

UTILISATION Revêtement pour intérieur à l'eau.

CARACTERISTIQUES

poids spécifique:	1.080 ± 30 gr/LT. à 20°C
viscosité:	13000 cps dès que produits
rendement:	7 - 9 m²/LT. une couche à couverture (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)
effet ésthetique:	satiné – effet soie
couleurs:	couleur du catalogue
emballage:	LT. 1 - LT : 2,5 - LT. 4

SECHAGE:

en surface:	2 heures à 20°C
2ème couche:	4 - 6 heures à 20°C
en profondeur:	24 heures à 20°C

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE: C'est une peinture d'intérieur décorative, élégante et raffinée, qui personnalise les chambres et donne un caractère unique aux espaces. Le caractère précieux de la soie et les multiples couleurs se combinent parfaitement dans VERONA pour créer des paramètres exclusifs, de style classique ou moderne, qui répondent à tous les besoins décoratifs et satisfont pleinement vos goûts personnels.

Après durcissement complet, il reste un film élastique et perméable à l'air

PERFORMANCE ENVIROMENTALE

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
EMISSION DE SUBSTANCES POLLUANTES À L'INTÉRIEUR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m^3 Classe A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X< 0.005 mg/m^{2}h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE ★★★
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Direttive 2004-42-CE	max 4,8 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/l	VOC LOW

PREPARATION DU SUPPORT: Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec du savon approprié. Sur support sec, mastiquer et après séchage, poncer en lissant bien la surface. Appliquer ensuite une couche de PRIMER dilué à 50% avec de l'eau qui fera office de fixatif. Au bout d'environ 4 - 6 heures à 20 C, appliquer une deuxième couche de PRIMER non dilué.

Appliquer PRIMER au rouleau de laine, au pinceau ou par pulvérisation en croisant le plus possible les passages pour obtenir une plus grande couverture du support.
Si les surfaces sont en bon état, lisses et ne s'effritent pas ou si elles sont neuves, ne poncer qu'en cas de besoin pour lisser le support. Appliquer ensuite PRIMER non dilué uniquement aux endroits mastiqués. Au bout de 4 - 6 heures à 20°C, appliquer sur toute la surface une couche couvrante de PRIMER sur tout le support. Au bout de 4 heures à 20°C, appliquer VERONA. **N.B.:** PRIMER 400 doit être coloré, avant son application, selon la couleur VERONA choisie. **N.B.:** PRIMER doit être coloré, avant son application, selon la couleur VERONA choisie.

PREPARATION DU PRODUIT:

dilution: prêt à l'usage

APPLICATION:

système: A la truelle en acier .

nombre de couches: 1

concernant l'Effet recherché.

Température d'application: entre +10 C et +30 C.
Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +5°C et +30 C. **Stabilité:** 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

NOTES: Bien mélanger le produit avant usage. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec du savon et de l'eau.